

## Tanım

Dermoster 115 tiksotropik, hızlandırıcı ve yüksek ısı ve kimyasal dayanım özelliklerine sahip ortoftalik esaslı bir polyester reçinedir.

## Introduction

Dermoster 115 is a thixotropic, pre-accelerated orthophthalic polyester resin with good heat and chemical resistant properties.

## Kullanım Yeri

Dermoster 115 çok yönlü kullanımına uygun bir reçine olup, el yatırması prosesler için de kullanıma uygundur.

## Application Areas

Dermoster 115 is a versatile resin suitable for use in hand lay-up moulding.

## Uygulama

Dermoster 115, her türlü polyester kalıp uygulamasında kullanılabilen bir polyester reçinedir. Dermoster 115 sıcak pres uygulamalar ve soğuk ve sıcak kalıplama yöntemi ile çalışan polyester kalıpların imalatı için idealdir.

## Application

Dermoster 115 was developed for use in a wide range of applications for the construction of moulds. It is ideally suited to the fabrication of heat resistant, dimensionally stable moulds for cold and heat assisted contact moulding and hot press moulding processes.

## Kürleme Tablosu

Dermoster 115'in kullanılacağı uygulama alanının sıcaklığı 18 °C – 20 °C arasında olmalıdır. Sertleştirici olarak uygulamadan hemen önce, polyester miktarı üzerinden %2 oranında Butanox M50, ilave edilmelidir. Sertleştirici, polyester içeresine direkt olarak ilave edilmelidir ve iyice karıştırılmalıdır. Reçinenin jel süresi aşağıdaki tablodan yaklaşık olarak hesaplanabilir.

## Curing Schedule

Dermoster 115 should be allowed to attain workshop temperatures (18 °C – 20 °C) before use. It needs only the addition of a catalyst to start the curing reaction. The recommended catalyst is Butanox M50. The catalyst should be added at 2% into the resin shortly before use, and thoroughly dispersed. The gel time of the resin can be approximately determined from the table below.

Butanox M50 miktarı (%) Amount of Butanox M50 (%)	Jel süresi(dak)@15 °C Gel-time (min)@15 °C	Jel süresi(dak)@20 °C Gel-time (min)@20 °C	Jel süresi(dak)@25 °C Gel-time (min)@25 °C
2	43	24	13

Sıvı Polyester Özellikleri / Liquid Polyester Properties	
Görünüş / Appearance	bulanık, leylak / cloudy, lilac
Viskozite@ 25°C / Viscosity@ 25°C	5,0 poise
Yoğunluk@ 25°C / Specific Gravity@ 25°C	1,10 g/ml
Uçucu Madde Miktarı / Volatile Content	39 %
Asit Değeri / Acid Value	23 mgKOH/g
Stabilite@20 °C, karanlıkta / Stability@20 °C in dark	6 ay / months
Jel Süresi (25°C, %2 ButanoxM50) Gel-time (25°C, 2% Butanox M50)	13 dakika / minutes



### Sertleştirilmiş Polyester Özellikleri\* / Cured Polyester Properties\*

Barkol Sertliği / Barcol Hardness (model GYZJ 934-1)	46
Su Absorbsiyonu (24 saat@23 °C) / Water Absorption (24 hr@23 °C)	14 mg
Yük Altında Deformasyon Sıcaklığı** (1,80 Mpa)	112 °C
Deflection Temperature Under Load** (1,80 Mpa)	
Kopma Uzamasi / Elongation at Break	1,8 %
Çekme Kuvveti / Tensile Strength	57 Mpa
Çekme Modülü / Tensile Modulus	3700 Mpa
Yoğunluk@25 °C / Specific Gravity@25 °C	1,22 g/ml
Hacimsel Çekme / Volumetric Shrinkage	8,14 %

\* Kürlenme Tablosu; 24 saat@20°C, 3 saat@80°C / Curing Schedule; 24hrs@20°C, 3hrs@80°C

\*\* Kürlenme Tablosu; 24 saat@20°C, 5 saat@80°C, 3 saat@120°C

Curing Schedule; 24hrs@20°C, 5hrs@80°C, 3hrs@120°C

### Keçe Elyaf Laminant Özellikleri\*\*/ CMS Laminate Properties\*\*

Cam Elyaf Oranı / Glass Content	27 %
Çekme Kuvveti / Tensile Strength	75Mpa
Çekme Modülü / Tensile Modulus	6500 Mpa
Kopma Uzamasi / Elongation at Break	1,7 %
Eğme Kuvveti / Flexural Strength	156 Mpa
Eğme Modülü / Flexural Module	5800 Mpa

\* 4 kat 450gr/m<sup>2</sup> keçe elyaf ile hazırlandı / Made with 4 layers 450g/m<sup>2</sup> EB CSM

† Kürlenme Tablosu; 24 saat@20°C, 16 saat@40°C / Curing Schedule; 24hrs@20°C, 16hrs@40°C

### Stoklama

Dermoster 115, karanlık ortamda, kapalı uygun ambalajlarda stoklanmalıdır. Tavsiye edilen stoklama sıcaklığı 20 °C'nin altında olmalıdır, ancak 30 °C'yi geçmemelidir. Ambalajlar kullanıldan hemen önce açılmalıdır.

### Storage

Dermoster 115 should be stored in the dark in suitable closed containers. It is recommended that the storage temperature should be less than 20 °C where practical, but should not exceed 30 °C. Ideally, containers should be opened only immediately prior to use.

### Ambalajlama

Dermoster 115; 25 kg ve 200 kg orijinal ambalajlarında piyasaya sürülmektedir. Tanker ile dökme teslimatlar için lütfen bizimle temasla geçiniz.

### Packaging

Dermoster 115 is supplied in 25 kg and 200 kg containers. Bulk supplies can be delivered by road tanker.

### Sağlık ve Güvenlik Koşulları

Uygulama alanları iyice havalandırılmalıdır. Açık alevden uzak tutulmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formunu bakınız.

### Health and Safety Conditions

Application areas should be well ventilated. Keep away from ignition sources. For detailed information see SDS.

Teknik Bülten No. / Technical Bulletin No.

2017.013

Yayın Tarihi / Date of publishing

20.09.2017

www.dermoster.com