

## Tanım

Dermoster Jelkot 68, akrilik modifiye, izoftalik esaslı hızlandırıcı jelkottur. Fırça uygulamaları için formüle edilmiştir ancak sprey versiyonu da bulunmaktadır. Dermoster Jelkot 68'in çok geniş renk seçenekleri mevcuttur.

## Kullanım Yeri

Dermoster Jelkot 68 tekne ve inşaat endüstrisi için tasarlanmıştır. Bunun yanında genel endüstriyel uygulamalar içinde uygundur.

## Uygulama

Normal kalıplama işlemleri için Dermoster Jelkot 68; 0,4 – 0,5mm yaşı film kalınlığında olacak şekilde uygulanmalıdır. Yaklaşık olarak 450 - 600 g/m<sup>2</sup> jelkot karışımı (renge bağlı olarak) yeterli kalınlığı sağlayacaktır.

## Kürlenme Tablosu

Dermoster Jelkot 68'in kullanılacağı uygulama alanının sıcaklığı 18 °C altında olmamalıdır. Dermoster Jelkot 68'in kürlenmesi için sadece sertleştirici ilavesi yeterlidir. Sertleştirici olarak Butanox M50 jelkot miktarı üzerinde %2 ilave edilmelidir. Sertleştirici jelkot içerisine direk olarak ilave edilmelidir ve düşük devrilme kariştırıcı ile mümkün olduğunda hava kabarcıkları yapmasına izin verilmeden karıştırılmalıdır. Tatmin edici birçok laminasyon işlemi 20 °C'deki uygulama koşullarında kürlendirilerek Dermoster Jelkot 68 ile yapılabilir. Bunun yanında, en iyi özelliklerin sağlanabilmesi için, laminant parça kullanılmadan önce tam kürlenme işlemine tabi tutulmalıdır. Tam kürlenme için, laminant parçalar 24 saat 20 °C, daha sonra 3 saat 80 °C finarda kürlendirilmelidir.

## Introduction

Dermoster Gelcoat 68 is an acrylic modified, pre - accelerated, isophthalic gelcoat. It has been formulated for brush applications, but spray version is available. Dermoster Gelcoat 68 is available in a wide range of colours.

## Application Areas

Dermoster Gelcoat 68 is designed for use in the marine and building industries. It is also suitable for general moulding requirements.

## Application

For normal moulding, the application of Dermoster Gelcoat 68 should be applied to a wet film thickness of 0.4 - 0.5 mm. As a guide, approximately 450 – 600 g/m<sup>2</sup> of catalysed gelcoat (depending on colour) will give sufficient thickness when evenly applied.

## Curing Schedule

Workshop temperature should not be below 18 °C. Dermoster Gelcoat 68 requires only the addition of catalyst to start the curing reaction. The recommended catalyst as Butanox M50 which should be added at 2% into the gelcoat for ideal workshop conditions. The catalyst should be thoroughly incorporated into the gelcoat, with a low shear mechanical stirrer to avoid aeration where possible. Best quality laminates for many applications can be made with Dermoster Gelcoat 68 by curing at workshop temperature (20 °C). However, for optimum properties, laminates must be post-cured before being put into service. The moulding should be allowed to cure for 24 hours at 20 °C, and then be oven-cured for 3 hours at 80 °C.

Sıcaklık ( °C) Temperature ( °C)	Jel süresi(dak) Gel-time (min)
15	24
20	15
25	9



### Sıvı Jelkot Özellikleri / Liquid Gelcoat Properties

Görünüş / Appearance	mavimsi bulanık / mauvish, cloudy
Viskozite@ 25°C / Viscosity@ 25°C	tiksotropik / thixotropic
Yoğunluk@ 25°C / Spesific Gravity@ 25°C	1,11 gr/ml
Uçucu Madde Miktarı / Volatile Content	34 %
Stabilite@20 °C, karanlıkta / Stability@20 °C in dark	3 ay / months
Jel Süresi (25°C, %2 Butanox M50)	9 dakika / minutes
Gel-time (25°C, 2% Butanox M50)	

### Sertleştirilmiş Jelkot Özellikleri\* / Cured Gelcoat Properties\*

Barkol Sertliği / Barcol Hardness (model GYZJ 934-1)	42
Su Absorbsiyonu (24 saat@23 °C) / Water Absorption (24 hr@23 °C)	18 mg
Yük Altında Deformasyon Sıcaklığı** (1,80 Mpa)	75 °C
Deflection Temperature Under Load** (1,80 Mpa)	
Kopma Uzaması / Elongation at Break	3 %
Çekme Kuvveti / Tensile Strength	75 Mpa
Çekme Modülü / Tensile Modulus	3500 Mpa

\* Kürlenme Tablosu; 24 saat@20 °C, 3 saat@80 °C / Curing Schedule; 24hrs@20 °C, 3hrs@80 °C

\*\* Kürlenme Tablosu; 24 saat@20 °C, 5 saat@80 °C, 3 saat@120 °C

Curing Schedule; 24hrs@20 °C, 5hrs@80 °C, 3hrs@120 °C

### Stoklama

Dermoster Jelkot 68 karanlık ortamda, orijinal kapalı ambalajlarında stoklanmalıdır. Tavsiye edilen stoklama sıcaklığı 20 °C - 25 °C arasında olmalıdır. Ambalajlar kullanımından hemen önce açılmalıdır.

### Storage

Dermoster Gelcoat 68 should be stored in the dark place in original containers. It is recommended that the storage temperature should be between 20 °C - 25 °C. Ideally, containers should only be opened immediately prior to use.

### Ambalajlama

Dermoster Jelkot 68, 25 kg ve 225 kg ambalajlarda piyasaya arz edilmektedir.

### Packaging

Dermoster Gelcoat 68 is supplied in 25 kg and 225 kg containers.

### Sağlık ve Güvenlik Koşulları

Uygulama alanları iyice havalandırılmalıdır. Açık alevden uzak tutulmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

### Health and Safety Conditions

Application areas should be well ventilated. Keep away from ignition sources. For detail information see SDS.

Teknik Bülten No. / Technical Bulletin No.

2017.036

Yayın Tarihi / Date of publishing

17.10.2017

www.dermoster.com