

Tanım

Dermoster Jelkot 71, izoftalik / neopentil glkol reçine esaslı, mükemmel soğuk ve sıcak su dayanımı ve çok iyi kimyasal dayanımı olan hızlandırıcı jelkottur. Özellikle spray uygulamaları için formüle edilmiştir ve renkli uygulamalarda uygun pigmentler seçilmesine dikkat edilmelidir. Pigment pastalar kullanmadan önce renk kalıcılığı yönünden test edilmelidir.

Kullanım Yeri

Dermoster Jelkot 71'in denizcilik uygulamaları, mutfak ve banyo tezgâhları ve kimyasal tesislerin inşasında kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Normal kalıplama işlemleri için Dermoster Jelkot 71, 0,4 – 0,5 mm yaş film kalınlığında olacak şekilde uygulanmalıdır. Yaklaşık olarak 450 - 600 gr/m² jelkot karışımı (rengel bağı olarak) yeterli kalınlığı sağlayacaktır.

Kürlenme Tablosu

Uygulama alanının sıcaklığı 18 °C altında olmamalıdır. Dermoster Jelkot 71'in kürlenmesi için sadece sertleştirici ilavesi yeterlidir. Sertleştirici olarak Butanox M50, jelkot miktarı üzerinde %2 ilave edilmelidir. Sertleştirici jelkot içerisine direk olarak ilave edilmelidir ve düşük devirli karıştırıcı ile mümkün olduğunca hava kabarcıkları yapmasına izin verilmeden karıştırılabilir. Tatmin edici birçok laminasyon işlemi 20 °C'deki uygulama koşullarında kürlendirilerek Dermoster Jelkot 71 ile yapılabilir. Bunun yanında, en iyi özelliklerin sağlanabilmesi için, laminant parça kullanılmadan önce tam kürlenme işlemine tabi tutulmalıdır. Tam kürlenme için, laminant parçalar 24 saat 20 °C, daha sonra 3 saat 80 °C fırında kürlendirilmelidir.

Introduction

Dermoster Gelcoat 71 is an isophthalic / neopentyl glycol polyester resin based pre-accelerated gel coat with excellent cold and hot water resistance and good chemical resistance. It is especially formulated for spray application and for coloured applications care must be taken in selecting suitable pigments. The pigment pastes must be tested for colour stability before use.

Application Areas

Dermoster Gelcoat 71 is recommended for use in marine applications, sanitary ware and the fabrication of chemical plants.

Application

For normal moulding, the application of Dermoster Gelcoat 71 should be applied to 0.4 - 0.5 mm wet film thickness. As a guide, approximately 450-600g/m² of catalyzed gel coat (depending on colour) will give enough thickness when evenly applied.

Curing Schedule

Workshop temperature should not be below 18 °C. Dermoster Gelcoat 71 requires only the addition of catalyst to start the curing reaction. The recommended catalyst as Butanox M50 which should be added at 2% into the gel coat for ideal workshop conditions. The catalyst should be thoroughly incorporated into the gel coat, with a low shear mechanical stirrer to avoid aeration where possible. Best quality laminates for many applications can be made with Dermoster Gelcoat 71 by curing at workshop temperature (20 °C). However, for optimum properties, laminates must be post-cured before being put into service. The moulding should be allowed to cure for 24 hours at 20 °C, and then be over-cured for 3 hours at 80 °C.

Sıcaklık (°C) Temperature (°C)	Jel Süresi (dak.) Gel-time (min.)
15 °C	25-27
20 °C	17-20
25 °C	8-10

Sıvı Jelkot Özellikleri / Liquid Gelcoat Properties

Görünüş / Appearance	mavimsi bulanık / mauvish, cloudy
Viskozite@ 25°C / Viscosity@ 25°C	tiksotropik / thixotropic
Yoğunluk@ 25°C / Specific Gravity@ 25°C	1,10-1.15 gr/ml
Asit Değeri / Acid Value	13-15 mgKOH/gr
Uçucu Madde Miktarı / Volatile Content	39-42%
Stabilite@25 °C, karanlıkta / Stability@25 °C in dark	3 ay / months
Jel Süresi (25 °C, %2 Butanox M50) Gel-time (25 °C, 2% Butanox M50)	8 - 10 dakika / minutes

Sertleştirilmiş Jelkot Özellikleri* / Cured Gelcoat Properties*

Barkol Sertliği / Barcol Hardness (model GYZJ 934-1)	Max. 40 mg.
Su Absorbsiyonu (24saat@23 °C) / Water Absorption (24hr@23 °C)	Max. 15 mg
Yük Altında Deformasyon Sıcaklığı** (1.80 Mpa) / Heat Deflection Temperature under load** (1.80 Mpa)	67 °C
Kopma Uzaması / Elongation at Break	3,1 %
Çekme Kuvveti / Tensile Strength	Min. 73 Mpa
Çekme Modülü / Tensile Module	Min. 4400 Mpa

* Kurlenme Tablosu; 24 saat@20 °C, 3 saat@80 °C / Curing Schedule; 24hrs@20 °C, 3hrs@80 °C
** Kurlenme Tablosu; 24 saat@20 °C, 5 saat@80 °C, 3 saat@120 °C
Curing Schedule; 24hrs@20 °C, 5hrs@80 °C, 3hrs@120 °C

Stoklama

Dermoster Jelkot 71 karanlık ortamda, kapalı kendi ambalajlarında stoklanmalıdır. Tavsiye edilen stoklama sıcaklığı 20 °C - 25 °C arasında olmalıdır. Ambalajlar kullanımdan hemen önce açılmalıdır

Storage

Dermoster Gelcoat 71 should be stored in the dark place in original containers. It is recommended that the storage temperature should be between 20 °C - 25 °C. Ideally, containers should only be opened immediately prior to use.

Ambalajlama

Dermoster Jelkot 71, 25 kg ve 225 kg ambalajlarda piyasaya arz edilmektedir.

Packaging

Dermoster Gelcoat 71 is supplied in 25 kg and 225 kg containers.

Sağlık ve Güvenlik Koşulları

Uygulama alanları iyice havalandırılmalıdır. Açık alevden uzak tutulmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Health and Safety Conditions

Application areas should be well ventilated. Keep away from ignition sources. For detail information see SDS.

Teknik Bülten No. / Technical Bulletin No.

2017.007

Yayın Tarihi / Date of publishing

18.09.2017

www.dermoster.com

HERKİM
POLİMER İHTİSAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MUTLUKENT ÇİMENTO YOLU 100000
TESİSLERİNDE ÜRETİLMİŞTİR.